

Mechanische Eigenschaften

	Einheit	Wert	Prüfmethode
Zugfestigkeit, Typ 1, 0.125	N/mm ²	36	ASTM D638
Zug-Elastizitäts-Modul, Typ 1, 0.125	N/mm ²	2400	ASTM D638
Dehnung, Typ 1, 0.125	%	3	ASTM D638
Biegefestigkeit, Methode 1	N/mm ²	61	ASTM D790
Biege-Elastizitäts-Modul, Methode 1	N/mm ²	2400	ASTM D790
IZOD-Schlagzähigkeit, Methode A 23 °C	J/m	55	ASTM D256
IZOD-Kerbschlagzähigkeit, Methode A 23 °C	J/m	111	ASTM D256

Thermische Eigenschaften

	Einheit	Wert	Prüfmethode
Formbeständigkeit in der Wärme, bei 4,6 bar	°C	96	ASTM D648
Formbeständigkeit in der Wärme, bei 18,2 bar	°C	82	ASTM D648
Glasübergangstemperatur Tg	°C	108	DSC (SSYS)
Wärmeausdehnungskoeffizient (flow)	mm/mm/°C	8.82 ⁵	ASTM E831
Wärmeausdehnungskoeffizient (xflow)	mm/mm/°C	8.46 ⁵	ASTM E831

Elektrische Eigenschaften

	Einheit	Wert	Prüfmethode
Spezifischer Durchgangswiderstand	Ohms	4.0 ¹⁰ - 3.0 ⁹	ASTM D257
Oberflächenwiderstand	Ohms	10 ⁹ - 10 ⁶	ASTM D257

Spezielle Eigenschaften

	Einheit	Wert	
Spezifische Dichte	(g/cm ³)	1.04	ASTM D792
Rockwell-Härte		109.5	ASTM D785
Vertikaler Brenntest (Entflammbarkeit)	mm	HB 1.5	UL 94

Verfügbarkeit

Fortus 400mc, Fortus 900mc

Farbe Material

schwarz



alphacam GmbH
 Erlenwiesen 16
 73614 Schorndorf
 Tel 07181/ 9222-0
 Fax 07181/ 9222-100
 info@alphacam.de
 www.alphacam.de

Die oben gemachten Angaben sind typische Werte, die nur für Bezugs- und Vergleichszwecke bestimmt sind. Diese sollten nicht für Konstruktionsfestlegungen oder Qualitätskontrollzwecke verwendet werden. Die maximale Leistung des verwendeten Materials ist abhängig von der Teilekonstruktion, den Einbaubedingungen, den Endeinsatzbedingungen, etc. Die tatsächlichen Werte können sich entsprechend der Baubedingungen verändern.